

IMPERMEABILIZANTE INVISIBLE H30

Interiores - Exteriores.

COD. H30

DESCRIPCION

Líquido incoloro y transparente que contiene siliconas. Al secar no forma película ni altera el aspecto natural del soporte. Protege de la penetración de las aguas de lluvia.
Ayuda además a mantener las fachadas limpias de polvo y suciedad.
Amplio campo de aplicación que incluye fachadas y paredes de piedra, ladrillo en obra vista, hormigón y en general el conjunto de materiales neutros y alcalinos usados comúnmente en la construcción.
En caso de repintado se requiere un ensayo previo.

DATOS TECNICOS

Naturaleza:	Resinas de silicona especiales
Aspecto:	No altera el aspecto del soporte
Color:	Incoloro
Densidad:	0,79kg/l
Secado a 23ºC 60% HR:	2 horas
Repintado:	A partir de 3 días
Limpieza Utensilios:	Disolvente Sintéticos y Grasos o Aguarrás Mineral
Aplicación:	Brocha, Rodillo y pistola
Rendimiento:	3 - 10m^2/l (*)
Punto de Inflamación, Seta Flash copa cerrada:	39ºC
Volumen Sólidos:	5%
En envases de:	4l, y 750ml

(*) En soportes especialmente porosos, hay que aplicar a saturación.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Remover bien en el envase. No diluir en ningún caso.
Las superficies a pintar deben de estar limpias, secas y consistentes.

Superficies no pintadas:
Únicamente en las superficies verticales o considerablemente inclinadas, se alcanzará la máxima eficacia con este tipo de tratamientos.
Las superficies deben estar secas en el momento de la aplicación. Si hubiese llovido hay que esperar al menos 24 horas antes de aplicar. Si se ha limpiado con agua a presión, es necesario esperar 3 días antes de aplicar.

Es aconsejable rellenar con masilla, mortero, etc. las fisuras de más de 0,5 m/m. Así como limpiar los restos de suciedad y residuos orgánicos.
Cuando se trate de superficies recientemente trabajadas ú obra nueva, se recomienda esperar un mes antes de efectuar el tratamiento.
En superficies desmenuzables, polvorientas o con incrustaciones, se hace necesario eliminar con cepillo los elementos de poca adherencia.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Junio 2010
Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.

